

Pielietošana

Izmanto visu veidu koka iekšējai un ārējai apstrādei. Koka un korķa ūdens atgrūdošai virsmas apstrādei, kā arī iepriekšējai apstrādei ar bišu vaska balzamu. Kā gruntējums visām absorbējošām un izžuvušām virsmām (izturīgs pret blaktīm un skrāpējumiem). Nav piemērots mēbeļu iekšpusei. (Veido smakas).

Testēts saskaņā ar EN 71-3.

Īpašības

Natural H2 koka lazūra (ūdens) ir augu eļļa, dabīgu sveķu un ūdens vārijums.

Viegli lietojama, ļoti ekonomiska un labi uzsūcas. Palielina ūdens un laika apstākļu izturību, kā arī atdzīvina dabiskās daļiņas. Nesatur SVOC, šķīdinātājus un svinu.

Sastāvdaļas:

Dabiskas un modificētas augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, ūdens, neizbalējusi augsne, minerālu pigmenti un sikatīvi. Skatiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Bundžu labi jāsamaisa! Virsmai jābūt sausai (mitruma saturs ir mazāks par 18%), tīrai un bez taukiem.

Uzklājiet, krāsojot, izsmidzinot vai iemērcot. Lietošanai ārā uz jauna koka klājiet vismaz divus neatšķaidītus slāņus. Viena kārtā neatšķaidītas eļļas būs pietiekama lietošanai iekštelpās.

Padoms lietošanai iekštelpās

Lai iegūtu īpaši vienmērīgu virsmu, pēc apmēram 10 - 15 minūtēm noslaukiet lieko eļļu ar lupatiņu bez plūksnām. (Pārpalikumi, kas netiek noņemti, var izraisīt nevienmērīgi spīdošu virsmu). Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsma jātīra tikai sausā veidā. Tīrīšanai nelietojiet mikrošķiedras lupatiņas!

Padomi lietošanai ārā

Uz horizontālām ārējām virsmām, kur ūdens var kļūt stāvošs (galdi, krēsli), vai uz fasādēm, kas pakļautas laika apstākļiem, vai, ja tiek izmantota īpaši gaiša krāsa, pēdējai kārtai jāizmanto Natural Ārdarbu eļļu.

Tādējādi tiek ievērojami uzlabota aizsardzība pret UV un laika apstākļiem.

Tehniskie dati

Krāsa:	20 krāsas un īpašas krāsas
Žūšanas ilgumi:	pie 20 °C / 50-55% rel. mitrums
Pilnīgi sauss:	6 - 12 stundas
Krāsojams:	24 stundas
Slīpējams:	24-36 stundas

Zema temperatūra, augsts mitrums vai virsmas mitrums, koksne, kas satur tanīnu, un tropu koksne var aizkavēt žūšanas procesu.

Nelietot, ja zem 12° C, kad mitrs (migla, lietus utt.), tiešā saulē karstās dienās. Bundžas ar vienādu krāsu, bet atšķirīgiem uzlādes numuriem pirms lietošanas jāsauc.

Dabiskām augu eļļām var būt tipiskas eļļas smakas pat tad, ja krāsa ir nožuvusi.

Daudzums:

Koka veids, virsmas kvalitāte un griezumam ietekmē koksnes absorbciju. Vidējais patēriņš uz svaigas, gludi slīpētas koksnes: 1 litrs uz 15-20 m²
Atšķaidītājs: ūdens
H2 koka lazūra ir gatava lietošanai.
To patiešām nevajadzētu atšķaidīt.
Iepakojums: 0,75 litri/2,5 litri/
10 litri

UZMANĪBU!

H2 Lazūrā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizkar atklātā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tās varētu pašai aizdegties žūstošu augu eļļu dēļ.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu, vietā bez sala un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukši trauki vai izžuvuši atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros priekš metāllūžņiem vai parastajos sadzīves atkritumos.

Likumi

Nav bīstams. Nav uzskaitīts kā kaitīga viela. Es Decopaint GOS A / e
Šis produkts satur maks. 5G / 1
GISCODE M-DF03

Vispārīgs komentārs

Koks, kas krāsots ar bezkrāsainu vai balto (alpin) eļļu, var kļūt dzeltens, ja netiek pakļauts UV gaismai, piemēram, aiz gleznām u.t.t..

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

Šīs krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc uzbūves kritērijiem un izgatavotas krāsās, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.