

Pielietošana

Natural parketa/grīdas eļļa karstā tehnika ir optimāla ilgtermiņa aizsardzība trepēm un grīdām, kas ražotas no dižskabarža, ozola un citām koka sugām, kā arī korķa, akmens un terakotas segumiem. Īpaši dziļi iekļūstoša eļļa, kas stingri nostiprina substrātu un padara virsmu ļoti izturīgu. Testēts un sertificēts EN 71-3.

Sastāvdaļas

Tiras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, pigmenti, žāvētāji bez svina.

Sagatavošana

Grīdas segumam jābūt sausam, tīram, bez sveķiem un putekļiem.

Slīpēšana:

Smilšpapīrs P80/120/220

Slīpēšanas režģis 120.

Slīpējot lietot putekļu masku.

Eļļošana

Uzliet eļļu uz grīdas un ar grīdas lāpstiņu izsmērēt eļļu pa visu virsmu. Pēc aptuveni 15 minūtēm iepulēt eļļu ar Termospilvenu E4 (aptuveni 80 grādi celsija), izmantojot baldo spilvenu. Eļļot/pulēt 2 reizes.

Svarīgi. Pēc eļļošanas un pulēšanas virsmai nedrīkst būt lipīgai uz tausti. Pirms eļļošanas atslēgt grīdas apsildi, grīdai jābūt atdzisušai.

Žūšana

Atļaut nožūt 1 atundu starp slāņiem. Var staigāt pēc 24 stundām. Pēc 2 nedēļām virsma iegūst maksimālo stiprību. Telpu labi ventilēt pirmās nedēļas. Grīdas paklāji un tamlīdz tikai pēc 3 nedēļām, citādi var rasties smakas.

Pēc aptuveni 10-14 dienām noņemt tanīnskābi (ozols, u.c.) un tumšos traipus ar Natural īpašo tīrītāju sajauktu ar siltu ūdeni. Minētais noņems arī ūdens traipus, ko izspiedis koks. Ja nepieciešams, var viegli uzpulēt ar Natural Apdares eļļu.

Tropu koksne.

Pēc virsmas slīpēšanas, tumšu un pigmentētu tropu koku ierīvēt ar Natural eļļas šķaidītāju. Pārbaudīt ar ūdens testu. Ja nepieciešams ierīvēt vēlreiz. Tropu sugām kā finiša kārtu lietot Natural grīdas bišu vasku. Uzsucošai koksnei kā dižskabardim vai alksnim, piemēram, pirmo eļļas kārtu uzklāt ar īsspalvainu rulli un pēc 10 minūtēm noņemt lieko eļļu un tad sākt Termopulēšanu.

Turpmāka apstrāde.

Kā finiša kārtu var iepulēt segumu ar kasrto Natural vasku vai plānā kārtā iepulēt Natural Apdares eļļu.

Kopšana.

Pirmās 2 nedēļas tikai sausa kopšana.

Turpmāk kopt ar Natural īpašo tīrītāju un Natural cieto spīduma vasku. Nekādā gadījumā nelietot mikrošķiedras lupatas.

Izliets ūdens ir nekavējotī jāsavāc no virsmas, citādi var būt bojājumi.

Padoms.

Uzklājot eļļu uz dižskabarža, lai nerastos burbuļi, uzklāt vienmērīgi un ātri.

Patēriņš.

20-30gr/m², atkarīgs no koka.

Lāpstiņa – 30-60m²/litrs

Spreijers – 10-30gr/m²

Rullis – 15-20m²/litrs

Mašīnistrāde – 10-20gr/m²

Tehniskie dati.

Žūšanas laiks pie 20°C:

Putekļu sauss – 6-8h;

Var pārslīpēt pēc 12h;

Spec svars 0,93gr/ml

Uzsliesmošanas punkts virs 65°C

Šķaidīšana: Natural šķaidītājs

Instrumentus tīrīt ar Natural

šķaidītāju.

UZMANĪBU

Neatstāt ar eļļu piesūkušās lupatas. Var pašaiizdegties. Vai nu mazgāt ar Natural eļļas ziepēm vai turēt skārda kārbā.

Glabāšana.

Turēt noslēgtā traukā, bērniem nepieejamā vietā.

Utilizācija.

Pilnīgi tukšs trauks un izuvuši eļļas atlikumi nav uzskatāmi par Bīstamiem atkritumiem, utilizējami mājas atkritumos.

NATURAL dabiskās krāsas.

Natural dabiskās krāsas ir ražotas ņemot vērā holistisku pieeju attiecībā uz krāsu ražošanas problēmām un dabu.

Visas izejvielas, cik vien iespējams, nāk no slēgta ekoloģiskā cikla, un pēc mūža integrējas atpakaļ dabā. Visi ingredientu ir testēti saskaņā ar būvbioloģijas aspektiem un pārvērsti krāsās un pārklājumos izmantojot maigu ražošanas un bezatkritumu tehnoloģiju.