

Pielietošana

NATURAL parketa eļļa ir īpaši dziļi iekļūstošs augu koncentrāts, kas patiešām nostiprina virsmu un piešķir īpaši izturīgu grīdas virsmu uz koka, korķa, linoleja un akmens. Bezkrāsaina un balta laka. Pārbaudīts saskaņā ar EN 71-3

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, neizbalējoši zemes un minerālu pigmenti, sīkatīvi bez svina. Izlasiet mūsu pilnu deklarāciju.

Pielietojums

Virsmai jābūt absorbējošai, tīrai un sausai (18% koksnes mitruma) un smalki slīpētai. Vecās un atjaunotās parketa grīdas jāpārbauda, vai nav veco krāsu traipu un pigmentu (skatīt zemāk ūdens izturības testu)

Slīpēšanas secība

Smilšpapīra pakāpe 80 / 120 / 220 Slīpēšanas režģis: 120

Pirmā kāрта: uz virsmas uzlejiet Natural parketa eļļu un uz koka izklājiet ar otu, sūkli vai gruntētāju ar gumijas malām

Otrā kāрта: Uzklājiet pēc apm. 30 min. uz vēl mitras pirmās kārtas. Izmantojiet tikai apavus, kas pārklāti ar audumu, lai uzkāptu uz virsmas.

Izturīgām vai ļoti absorbējošām virsmām **trešā kāрта** ir ieteicama. (Uzklāj kā otro kārtu). Nomazgājiet instrumentus ar augu eļļas ziepēm un ūdeni.

SVARĪGI: Noņemiet lieko!

30 minūtes pēc pēdējās kārtas liekā eļļa jānoslauka ar absorbējošu lupatiņu. Noslaukiet jau lipīgās vietas ar lupatiņu, kas samērcēta Natural eļļas atšķaidītājā. Pilnīga liekā eļļas noņemšana garantē labu rezultātu!

Tropu koks

Pēc smalkās slīpēšanas berzējiet tumšo tropisko koksni, kas satur daudz pigmenta, ar dabisko spirta atšķaidītāju, pēc tam pārbaudiet ar ūdeni un, ja nepieciešams, atkal berzējiet ar spirta atšķaidītāju.

Tropiskajiem kokiem Natural grīdas bišu vasks būtu jāizmanto kā pēdējais.

Žūšanas ilgums

24-48 stundas Grīda jākopj saudzīgi apm. 2 nedēļas (līdz sacietē). Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai. Pēc 2-3 nedēļām grīdas segumu (paklāju utt.) var uzlikt.

Koki, kas satur tanīnskābi

Ozols utt. un tumšās grīdas pēc apmēram 14 dienām jānoslauka ar siltu speciālu tīrīšanas ziepju šķīdumu. Tādējādi ūdenī šķīstošie pigmenti, kas varētu nākt no koka, tiks noņemti. Visbeidzot virsmu plāni ieeļļojiet ar kopjošo vaska eļļu un nopulējiet.

Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, pēc vismaz 24 stundu ilgās žūšanas ieteicams virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (320.pakāpe) vai kanvu. Pēc tam, kad slīpēšanas putekļi ir labi noņemti, virsmu vēlreiz plāni pulējiet ar parketa eļļu vai grīdas bišu vasku.

UZMANĪBU! Uzklājiet tikai uz aukstām grīdām. Grīdas apsilde ir jāizslēdz, līdz apstrāde ir pabeigta.

Kopšana

Pirmo 2 nedēļu laikā nofīrēt tikai sausi. Pašreizējai tīrīšanai mēs iesakām Natural īpašo tīrīšanas līdzekli un Natural kopjošo vaska eļļu. Nekad nelietojiet mikrošķiedras lupatiņu grīdas slaucīšanai. Ja nepieciešama rūpīga tīrīšana, mēs iesakām Natural intensīvo tīrītāju.

Grīdu pēc vajadzības var atkal apstrādāt ar kopjošo vaska eļļu plankumu vietās. Cik drīz vien iespējams, noslaukiet stāvošu ūdeni! Ir nepieciešams izmantot ūdensizturīgus puķu podus utt. ar apakššķīvīšiem, lai izvairītos no koka virsmas bojājumiem.

Tehniskie dati

Uzliesmošanas temperatūra:
virs 100 °C

Daudzums: Pirmā kāрта: 10 m² / l,
otrā kāрта: 20 m² / lt.

Atšķaidītājs: NATURAL eļļas atšķaidītājs

Iepakojums: 0,75 litri/2,5 litri/10 litri / 30 litri

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžāuj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašaiždegties žūstošu eļļu dēļ.

Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Atbrīvošanās no atlikumiem

Dabīgo krāsu atlikumus un atšķaidītājus nedrīkst izmest notekūdeņos vai augsnē! Tukšī turētāji vai izžuvisi atlikumi nerada bīstamus atkritumus, un tos var ievietot konteineros metāllūžņiem vai parastajiem sadzīves atkritumiem.

Likumi

Drošības datu lapas ir pieejamas pēc pieprasījuma.