

Pielietošanas joma

Paredzēts izmantot tikai pieredzējušiem profesionāļiem! Lai galīgi apstrādātu stipri bojātas koka virsmas, piemēram, grīdas, virtuvi, darba virsmas u.c. Galda virsmām vai absorbējošām akmens un klinkera virsmām kā arī korķim. Spēcīgi matēta līdz samta matēta.

UZMANĪBU: Apsildāmās grīdas obligāti līdz apstrādes beigām izslēdziet!

Sastāvdaļas

Dabiskās un modificētās augu eļļas, vērtīgie balzami dabiskie sveķi, eļļas, bezsvina sīkatīvi.

Apstrāde: LABA MAISĪŠANA!

Pamatnei jābūt smalkai un tīri noslīpētai. Izsūciet virsmu ar putekļu sūcēju kārtīgi.

Gruntējums:

Atkarībā no pielietojuma, virsmu gruntējiet ar mēbeļu, cieto eļļu vai parketa eļļu. Pēc gruntēšanas un žūšanas, apstrādājiet virsmu ar brūnu spilventiņu un izsūciet.

Uzklāšana (piemēram, grīdām, mēbelēm) Lāpstiņa: Ķellējiet Tec Oil 501, pēc tam izmantojiet viena diska pulēšanas mašīnu vai Columbus Thermopad mašīnu un baltu spilventiņu iemērktu eļļā.

Rullītis: Plāni un vienmērīgi uzklājiet Tec Oil 501 ar smalku putu rullīti.

Smidzinātājs: Uzklājiet apmēram 20-30 cm attālumā plāni un vienmērīgi.

Rūpnieciskais izmantošanai: Uzklāšanu parasti veic ar dubultu rullīti un sekojošu izeju caur sadalītāja sukām.

Izžūšana

Labi vēdināms jāatstāj nožūt vismaz 12 līdz 24 stundas. Netīriet virsmu, līdz virsma ir pilnībā sacietējusi (apmēram 14 dienas), neapklājiet to ar plastmasas apvalku un nenovietojiet uz tās paklājus. Nodrošiniet labu telpas ventilāciju, pretējā gadījumā augu eļļu žūšanas dēļ pastāv smakas iespējamība!

SVARĪGI: labi samaisiet!

Žūšanas laikā rūpējieties, lai nebūtu putekļu.

Uzmanību!

Glabājiet lupatas, kas samērcētas ar NATURAL Tec eļļu 501, slēgtā traukā (kārbā). Izžaujiet lupatiņas plašā vietā vai mazgājiet ar augu eļļas ziepēm. Pastāv spontānas aizdegšanās augu eļļu satura dēļ, kas izžūst, absorbējot skābekli.

Tīršana un kopšana

Pirms mitrās tīršanas notīriet rupjos nefūrumus no virsmas. Ikdienas tīršana un kopšana ar **Natural īpašo tīrītāju**. Virsma tiek notīrta un uzturēta vienlaikus.

Nelietojiet mikrošķiedras lupatiņas! 1-2 reizes gadā virsmu vajadzētu ļoti plāni atsvaidzināt ar Natural kopjošā vaska eļļu vai Natural apdares eļļu.

Tehniskās specifikācijas

Žūšanas laiks 20 ° C

temperatūrā:

Putekļu sauss: pēc 6 - 8 h

Piecejams slīpēšanai: pēc 12 h

Spec. Svars: 0,93 g / ml

Uzliesmošanas temperatūra: pie 65°C

Atšķaidītājs: NATURAL Naturölverdünnung

Pieprasīt drošības datu lapas, ja nepieciešams.

Patēriņš

Špaktele: 30-60 m² / lt

Rullītis: 15-20 m² / lt

Smidzinātājs: 10-30 g / m²

Mašīnestrāde: 10-20 g / m²

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu un bērniem nepieejamā vietā.

Pārpalikušie atkritumi

Pilnībā iztukšotas bundžas vai sausas krāsas atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var izmest kopā ar dzelzs lūžņiem vai sadzīves atkritumiem.

Pamatinformācija

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas ar holistisku pieeju uz ķīmisko krāsu un vides piesārņošanas problēmu. Izejvielas nāk no cik vien iespējams SLĒGTA ekocikla un vēlāk atkārtoti integrētas kā atkritumi. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas saskaņā ar buiding biology apsvērumiem un apstrādātas ar maigu, bezatkritumu tehnoloģiju, lai kļūtu par krāsām un pārklājumiem.