

Pielietošana

Profesionālai lietošanai. Speciāli izstrādāta, lai piešķirtu toni koka un parketa grīdas segumiem, tāpat citām koka virsmām. Vienmērīgs tonis uz dažādām koka sugas virsmām.

Svarīgi: Dižskābārdis un citas augsti uzsūcošas koksnes var radīt nevienmērīgu pigmentu uzsūkšanos.

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, sikatīvi bez svina, minerālu pigmenti. Skatiet pilnu deklarāciju.

Sagatavošana

Virsmai jābūt tīrai un sausai.

Slīpēšana:

Lentas slīpmašīna P60-120
Ekscentra.slīp. ar sietu 60-80/100-180.

Svarīgi: noslīpēt virsmu labi un vienmērīgi. Nedrīkst palikt slīpēšanas līnijas, tāpēc vēlams izmantot ekscentra slīpmašīnu kā pēdējo slīpējumu.

Uzklāšana

Samaisiet labi, īpaši bundžas apakšā nosēdušos biezumus.

Ieliet eļļu krāsas vanniņā un uzklāt uz virsmas vienmērīgi un plānā kārtā ar putu rulli. Pēc dažiem noēļotiem kvadrātmetriem pāriet pāri eļļotai virsmai vēlreiz ar rulli, tādējādi izlīdzinot pigmentus. Lielākām platībām vēlams strādāt divatā.

Piezīme: pēc 18-24 stundu žūšanas, vēlams virsmu viegli noslīpēt ar brūno spilvenu (manuāli vai ar viendiska slīpmašīnu). Pirms slīpēšanas vienmēr pataustīt virsmu vai eļļa ir kārtīgi nožuvusi.

Žūšanas ilgums

18-24 stundas.

Tālāka apstrāde

Pēc pigmenteļļas nožūšanas virsmu vēlams apstrādāt ar Natural Apdares eļļu vai Tec oil 501. Uzklāt kādu no eļļām ar otu vai uzlejot un iestrādāt ar pulēšanas spilvenu (1l=40-50m²).

Laut virsmai nožūt 24 stundas, nedrīkst būt putekļi.

Tehniskie dati:

Žūšanas laiks pie 20°C:
Nelīp putekļi pēc 6-8h;
Var pārslīpēt pēc 12h;
Īp.svars: 0,93gr/ml
Viskozitāte: 18sec. (Din 4mm);
Uzliesmojuma temp.: virs 66°C
Šķaidīšana: Natural šķaidītājs

Patēriņš

Jauna virsma: 15-20m²/l;
Renovācija: 20-25m²/l;
Rūpnieciska iestrāde: 10-20gr/m²

Uzmanību: ņemot vērā koka absorbciju, kas var būt dažāda, tonis var būt nevienmērīgs.

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā.

Lupatiņas var pašaiizdegties žūstošu eļļu dēļ, kas oksidācijas procesā izdala karstumu.

Uzglabāšana

Uzglabāt labi noslēgtu bērniem nepieejamā vietā.

Utilizācija

Eļļas atlikumus nedrīkst izliet notekūdeņu sistēmās.

Nožuvusi eļļa vai tās atlikumi, t.sk. tukša bundža nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, tādējādi utilizējami mājas atkritumos.

Vispārīgas piezīmes par NATURAL dabīgajām krāsām

NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas atbilstoši būvbioloģijas aspektiem un krāsas tiek izgatavotas, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.