Natural
H2 Bienenwachsbalsam Aqua

Бальзам пчелиного воска

Указания по работе:

Расход:	15 м² / л
Следующий слой:	через 30–60 мин при 20 °C
Сухая поверхность:	через 1–2 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 24–36 ч
Количество слоёв:	1–2×

Другие рекомендуемые продукты:
Natural TEC Oil 501 matt | UV-Filter
Natural Finishöl (Отделочное масло)

• Область применения

Natural Bienenwachsbalsam Aqua — оптимальная восковая морилка для всех ненагружаемых промасленных, лакированных и необработанных деревянных поверхностей внутри помещений — мебели, дверей, деревянной обшивки, деревянных потолков, детских игрушек и т. п. Подходит для внутренних частей корпусной мебели.
Оттенки: множество оттенков и бесцветный. Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Водная эмульсия с восками, бесцветная и тонированная. Все оттенки можно смешивать между собой. Продукт готов к применению, его нельзя разбавлять водой. Поверхность обладает лишь ограниченной водостойкостью и ограниченной устойчивостью к химическим и механическим нагрузкам. Для повышенных нагрузок рекомендуем защитный слой Natural TEC Oil 501 matt или Finishöl (Отделочным маслом).

• Состав

Пчелиный воск, карнаубский воск, вода, озокеритовый воск, соевый лецитин, глицериновая смола, диатомит (кизельгур), набухающая глина (бентонит), изоалифаты, восковой эмульгатор, консервант для упаковки, земляные и минеральные пигменты.

Технические данные:

- Удельный вес: 0,98 г/мл
- Вязкость: 15 с (DIN 4 мм) при 20 °C
- Разбавление: вода — H2 BWB Aqua готов к нанесению. Разбавлять не рекомендуется!
- Температура замерзания: ~ –4 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint	A/e (макс. 130 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 29 г/л
Разбавление	вода
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	На проверке
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF03 | Ö10
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Да
Опасное вещество	Нет

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины. Ориентировочные значения:

- На гладкой отшлифованной древесине: 1 л на ~15 м²
- При механизированном нанесении: ~20–30 м² / л

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 1025). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural
H2 Bienenwachsbalsam Aqua
Бальзам пчелиного воска

• Подготовка
Тщательно перемешайте содержимое банки! Оттенки с белыми пигментами перемешивайте особенно тщательно, так как при длительном хранении они могут оседать. Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы обязательно опробуйте продукт на используемой древесине или шпоне. Поверхность должна быть тонко отшлифована (P240–P320). Чтобы волокна древесины не поднимались, рекомендуем увлажнить древесину и затем повторно отшлифовать. На лакированных поверхностях тщательно разравнивайте краску и избегайте следов нахлёста.
Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным. Температура в помещении не ниже +5 °C.
Грунтование сильно впитывающего основания: 1× Natural Möbel Hartöl (Мебельное твёрдое масло).
Внимание! При использовании разных партий одного и того же продукта перед применением их необходимо смешать для получения равномерного оттенка. Номер партии указан на дне или боковой стороне банки.
Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• Нанесение
Способы нанесения: кисть, губка, валик, распылитель.
1-й слой: BWB Aqua наносите равномерно и быстро по направлению волокон древесины, затем ещё раз пройдитесь сухой кистью, чтобы выровнять всплывающие пигменты.
2-й слой: наносите так же, как первый.
Полировка: через ~30–60 мин слегка отполируйте тканевым тампоном, полировальным падом или мягкой полировальной щёткой.
Сильно нагружаемые поверхности необходимо покрыть защитным слоем. Рекомендуем Natural TEC OIL 501 или Natural Finishöl (Отделочное масло).
Мебель: при высоких требованиях к равномерности оттенка и гладкости поверхности перед нанесением дополнительно увлажните древесину и тонко отшлифуйте. Способы нанесения и все указания предыдущего раздела относятся и к мебельным поверхностям.
Механизированное нанесение: распылительное оборудование с соплом 1,3–2,5, валик или Vacuumat.
Реновация тёмной древесины: тёмные лакированные деревянные поверхности очистите, тонко отшлифуйте, равномерно и тонко нанесите BWB Aqua в оттенке «Altweiss» (античный белый). Дайте хорошо высохнуть, затем на светлую поверхность нанесите желаемый оттенок. После высыхания отполируйте.
Влажные помещения: Natural H2 Bienenwachsbalsam Aqua можно использовать и для деревянных потолков в ванной комнате или в зоне сауны. Для элементов стен, на которые попадают брызги воды, обязательно необходим финишный слой бесцветного Bienenwachsbalsam Aqua.
Внимание! Защитный слой наносите быстро и равномерно (лучше всего распылением), так как при этом пигмент может растворяться из покрытия! Особенно на белых покрытиях защитный слой может слегка изменить белый оттенок.
Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Очистка инструмента
Инструмент очищайте водой и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). При профессиональном применении для промывки используйте имеющиеся в продаже моющие растворы для систем на водной основе или ацетон.

• Хранение
Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков
Не выливайте остатки краски и растворители в канализацию или в почву! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 1025). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv