

• Pielietojums

Visu koksnes sugu apstrādei iekšējās un ārpusē. Ūdeni atgrūdošai koka un korķa virsmu apstrādei, kā arī priekšapstrādei pirms apdares ar Bienenwachsbalsam (Bišu vaska balzamu). Grunts visām uzsūcošām un sausām virsmām (izturīga pret siekalām un laizīšanu). Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka).

Toņi: daudz toņu un bezkrāsains.

Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3. Nesatur šķīdinātājus.

Vegānisks produkts.

• Īpašības

Natural H2 Lasur ir augu un modificētu eļļu, sveķu un ūdens maisījums. Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina ūdensizturību un izturību pret laikapstākļiem, paliek ļoti elastīga un izceļ koksnes dabisko zīmējumu.

Nesatur šķīdinātājus un svinu. **Neaizsargā pret zilējuma sēni!**

• Sastāvdaļas

Ūdens, linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, rīcinēļļa, rapšu eļļa, saulespuķu/kokvilnas sēklu eļļa, sulfūrēta rīcinēļļa ("tīrkīzsarkanā eļļa"), silīcijskābe, polisaharīds, sikatīvi bez svina (mangāns, cirkonijs, kalciji), konservants iepakojumā, zemes un minerālie pigmenti, titāna dioksīds.

Tehniskie dati:

- Atšķaidīšana: ūdens – H2 Lasur ir gatava lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l – lielāks iepakojums pēc pieprasījuma.
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija

GOS saturs

Atšķaidīšana

A/e (maks. 130 g/l)

maks. 5 g/l

ūdens

DIN EN 71-3

DIN 53160

Atbilst PPWR

Atbilst EmpCo

Jā

Pārbaudē

Jā

Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE

Aromātiskie ogļūdeņraži

Svins, kadmijs, hroms IV

Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas

Konservanti

Bīstamā krava

M-DF03 | Ö10

Nē

Nesatur

Nesatur

Jā

Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību.

Vidējais patēriņš uz gludi noslīpētas koksnes: 1 l uz 15–20 m².

• Sagatavošana

Rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai.

Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Slīpējot/smīdzinot lietojiet putekļu/smīdzināšanas aizsargmasku!

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 1025). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	15–20 m² / l
Nākamā kārtā:	pēc 24 h pie 20 °C
Virsmas sausa:	pēc 6–12 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 24–36 h
Kārtu skaits:	iekšējās 1×, ārpusē 2×

Citi ieteicamie produkti:

Natural Wetterschutz (Ārdarbu eļļa + UV filtrs)

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Piezīme: ja tiek izmantotas viena un tā paša produkta dažādas partijas, pirms lietošanas tās jā sajauc, lai nodrošinātu vienmērīgu toni. Partijas numurs norādīts uz kārbas dibena vai sāniem.

• Uzklāšana

1. kārtā: ar otu, sūkli vai smidzinātāju vienmērīgi uzklājiet šķiedru virzienā, pēc tam vēlreiz pārvelciet ar sausu otu, lai noņemtu peldošos pigmentus.

2. kārtā: uzklājiet tāpat kā 1. kārtu.

Ārpusē uz jaunas koksnes – vismaz 2 neatšķaidītas kārtas; iekštelpās pietiek ar vienu neatšķaidītu kārtu.

Temperatūrā zem 20 °C starp kārtām nepieciešams ilgāks žūšanas laiks.

Starpslīpēšana (ja nepieciešams): ar smalku slīpēšanas flīsu vai smilšpapīru (graudainība P240–P320).

Piezīme: lai gan H2 Lasur ir sausa un nesalīp, arī pēc vairākām dienām tā var būt nedaudz “velkoša” (bet ne lipīga).

Tas nemazina pārklājuma kvalitāti. Zemā temperatūrā, pie augsta gaisa vai pamatnes mitruma, uz miecvielām bagātas koksnes un tropu koksnes žūšana var aizkavēties. Dabīgo augu eļļu dēļ tipiska smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā. Neuzklājiet temperatūrā zem 12 °C, mitrā laikā (migla, lietus u. tml.) vai tiešos saules staros karstās dienās.

• Norādījumi darbam iekštelpās

Labi vēdiniet!

Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu (citādi var rasties žūstošo eļļu smaka) un tīriet virsmu tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas. Žūšanas un sacietēšanas laikā virsmu neapklāt! Ja būvdarbu dēļ aplāšana ir neizbēgama, to drīkst darīt ne agrāk kā pēc 4 dienām, un pārsegs laiku pa laikam jānoņem, lai neaizkavētu žūšanu.

• Padoms darbam ārpusē

Uz horizontālām virsmām ārpusē, uz kurām var stāvēt ūdens (galdi, soli), uz stipri laikapstākļu noslogotām fasādēm vai izmantojot īpaši gaišu toni, jāveic apstrāde ar produktu “Wetterschutz” (Ārdarbu eļļa + UV filtrs). Tas ievērojami uzlabo izturību pret UV starojumu un laikapstākļiem.

Piezīme: koksne, kas apstrādāta ar bezkrāsainu pārklājumu vai toņiem ar baltajiem pigmentiem, bez UV gaismas piekļuves var dzeltēt (piem., aiz gleznām, sienas paklājiem, aizkariem vai slīpajiem griestiem). Šādos gadījumos izmantojiet Natural H2 Bienenwachs Balsam Aqua (Bišu vaska balzams).

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvārtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv