

• Kasutusala

Eeltöötlus puitpindade loomulikuks värvimuutuseks. Eriti sobib välispuidule (hõõveldatud/saetud), parkettpõrandatele ja mööblipindadele. Pind omandab iseloomuliku vananenud, antiikse „vintage“ välimuse.

• Omadused

Veepõhine puuviljahapete kompleks ja metallisoolad puidu looduslike ainete aktiveerimiseks. Natural Nadelholzvergrauer on kergelt pigmenteeritud reaktiivne aktivaator okaspuudele – eriti kuusele ja lehisel. Lõppviimistlus Natural õlidega. Natural Nadelholzvergrauer reageerib puidu looduslike ainete ja muudab koos puidus sisalduvate parkainetega pinna tooni. Ei sisalda lahusteid.

• Koostis

Puuviljahapete kompleks õunhapest (äädikas), viinhapest, piimhapest (hapukapsas), sidrunhapest, eukalüpt, metallisoolad (raud), vesi, pindaktiivsed ained, metüütselluloos, muld- ja mineraalpigmendid.

Tehnilised andmed:

- Lahjendamine: vesi. Toode on kasutusvalmis.
- Pakend: 950 ml / 5 l / 10 l
- Tööriistade puhastamine: veega
- LOÜ (g/l): < 1
- pH: 2,0–2,8

Aromaatsed süsivesinikud	Ei
Plii, kaadmium, kroom IV	Ei sisalda
Formaldehüüd / formaldehüüdi eraldavad ained	Ei sisalda
Säilitusained	Ei sisalda
Ohtlik veos	Ei

• Ettevalmistus

Raputage/segage mahutis olev sete hoolikalt üles!

Iga puit on erinev, seetõttu soovitame enne tööd teha proovipinna. Toode on kasutusvalmis. Lahjendamine ei ole soovitatav!

Aluspind peab olema kuiv (puidu niiskus alla 18 %), puhas ja rasvavaba.

Õhutemperatuur > 10 °C, suhteline õhuniiskus 50 % ja kerge õhuliikumine ruumi tuulutades. Tugevalt imaval puidul, harjatud pinnal või jämedal lihvimisel kulu suureneb.

Märkus: kasutage töös ainult roostevabu materjale. Lülitage põrandaküte välja mõni tund enne tööd.

• Pealekandmine

Pealekandmine: rulli, käsna või pintsliga ühtlaselt piki kiudu. Laske veidi mõjuda ja seejärel ühtlustage veel kord, et vältida võimalikke ülekattejälgi. Vajaduse korral korrake protsessi 2–3 h pärast.

Kuni piisava kogemuse puudumiseni töötage väikestel pindadel või kahekesi. Pärast kuivamist töödelge pinda padjaga (kerge lihviv toime), et siluda puidukiudude karvasus.

Kuivamise ajal tuulutage hästi! Vältige mustuse sattumist! Madal temperatuur, kõrge õhuniiskus ja halb tuulutus võivad kuivamist aeglustada.

Katte regulaarne kontrollimine, hooldamine, värskendamine ja uuendamine on kasutaja kohustus.

Oluline! Ärge laske materjalil pinnale tilkuda ega voolata – tekivad plekid! Natural Nadelholzvergrauer on parkainete aktivaator ja kergelt mustaks pigmenteeritud. **See ei kaitse puitu!** Ilmastiku või kulumise mõjul võivad parkained ja pigmendid aja jooksul eralduda – see on loomulik protsess, kuid see ei muuda puidu hallistumise efekti.

Tööjuhised:

Kulu:	12–30 m ² / l
Järgmine kiht:	24 h pärast (20 °C)
Pind kuiv:	2–3 h pärast (20 °C)
Kihtide arv:	1–2x

Soovitavad lisatooted:

Natural Holzlasur
Natural Parkettöl (siseruumides)
Natural Tec Oil 501 matt (siseruumides)
Natural Hartwachsöl

Tähelepanu! Tehke kindlasti katsed kasutataval puidul! Kaitske metalloosi (furnituuri) ja taimi otsese kokkupuute eest.

• **Säilitamine**

Hoida tihedalt suletuna kuivas, külmumise eest kaitstud ja lastele kättesaamatus kohas. Avamata pakendis säilib vähemalt 5 aastat. Sulgege mahuti tihedalt ja hermeetiliselt.

• **Jääkide kõrvaldamine**

Ka looduslike värvide jääke ja lahusteid ärge valage kanalisatsiooni ega pinnasesse! Täielikult tühjendatud purgid või kuivanud värvijäägid ei ole ohtlikud jäätmed ning need võib anda vanametalli või olmejäätmete hulka.

Tootja:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austria
Tel +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – registreeritud kaubamärk

Ametlik edasimüüja Balti riikides:

SIA Wood Industries, Brūnīnieku 104-1, Rīa, LV-1009, Lāti
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv