Natural Hartwachsöl

Cietā vaska eļļa

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	15–25 m² / l
Nākamā kārta:	pēc 24 h pie 20 °C
Virsma sausa:	pēc 6–8 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2 nedēļām
Kārtu skaits:	1–3× atkarībā no pielietojuma

Citi ieteicamie produkti:
Natural Tec Oil 501
Natural Spezialreiniger (Īpašais tīrītājs)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabājiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

• *Pielietojums*

Natural Hartwachsöl ir eļļas-vaska pārklājums eļļotām un vaskotām, atvērto poru koka virsmām, kā arī akmens un korķa virsmām vai neitrālām izlīdzinošās kārtas (estrich) grīdām. Eļļas iesūcas koksnē, vaski aizsargā virsmu. Natural Hartwachsöl ir atjaunojama – vecos pārklājumus var noņemt un uzklāt no jauna. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka). Toņi: bezkrāsains, UV filtrs.
Sastāvdaļas pārbaudītas atbilstoši EN 71-3.

• *Īpašības*

Viegli uzklājama, ātri žūstoša un ļoti ražīga. Palielina nodilumizturību un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, maigi izceļ koksnes zīmējumu. Lielākai slodzei iesakām noslēguma apstrādi ar NATURAL TEC OIL 501.

• *Sastāvdaļas*

Linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, rīcineļļa, rapšu eļļa, saulespuķu/kokvilnas sēklu eļļas, bišu vasks, karnaubas vasks, sojas lecitīns, silīcijskābe, izoalifāti, sikatīvi bez svina (Mn, Zr, Ca; Co), (UV filtrs: zemes un minerālie pigmenti, titāna dioksīds).

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains, UV filtrs
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- ES Decopaint GOS kategorija A/f – produkts satur maks. 500 g/l (robežvērtība 700 g/l)
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

• *Patēriņš*

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību.

- Orientējošās vērtības: uz gludas, noslīpētas koksnes 1 l uz ~15–25 m²

• *Sagatavošana*

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!
Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba izveidojiet parauga laukumu.
Pamatne: pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai, attaukotai un smalki noslīpētai.
UZMANĪBU! Strādājiet tikai uz aukstas grīdas. Grīdas apsildi izslēdziet jau pirms darba un obligāti līdz darbu beigām!
Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

• *Uzklāšana*

Uzklāšanas veidi: ar lāpstiņu, otu, rulli, smidzinot, ar sūkli.
1. kārta: Natural Hartwachsöl uzklājiet uz virsmas plānā kārtā. Iestrādājiet ar sarkano vai balto spilvenu. Virsma sausa pēc 6–8 stundām, nākamo kārtu var klāt pēc 24 stundām.
2. kārta: uzklājiet tāpat kā pirmo (uz nepabeigtās virsmas jāuzkāpj apavos, kas aptīti ar audumu). Var nopulēt līdz zīdaini matētai virsmai.
Gatavo virsmu nopulējiet ar mīkstu kokvilnas lupatu, grīdām izmantojiet viendiska mašīnu ar balto vai sarkano spilvenu. Grīdām ieteicamas vismaz 2 kārtas. Komerctelpās iesakām noslēguma apstrādi ar Natural TEC OIL 501.
SVARĪGI: labi vēdiniet! Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām.
Noņemiet pārpalikumu! 30 minūtes pēc pēdējās kārtas neiesūkušos Hartwachsöl noņemiet ar uzsūcošām lupatām. Nenoņemts pārpalikums var veidot nevienmērīgi spīdīgu plēvi. Lūdzu, neizmantojiet mikrošķiedras drānas.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamas drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 0926). **Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.**

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) vai Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm).

• Kopšana

Pirmās 2 nedēļas tīrīt tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas.
Uz miecvielām bagātu koksni (ozolu u. c.) un tumšas grīdas pēc ~14 dienām noslaukiet mitri ar siltu Spezialreiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti. Ja nepieciešams, virsmu plāni papildus ieeļļojiet ar Hartwachsöl vai TEC OIL 501.
Ikdienas kopšanai iesakām Natural Spezial-Reiniger (Īpašo tīrītāju) un Natural Holzauffrischer (Koka atsvaidzinātāju – traipu tīrītāju).
Ja nepieciešama pamattīrīšana, iesakām Natural Intensiv-Reiniger (Intensīvo tīrītāju). Pēc tam grīdu pēc vajadzības papildus ieeļļojiet ar Hartwachsöl. Stāvošu ūdeni no virsmas noslaukiet pēc iespējas ātrāk; zem puķu podiem u. tml. obligāti lietojiet ūdensnecaurlaidīgu paliktni, citādi var tikt bojāta koka virsma.
Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.
Var izraisīt alerģisku reakciju.
P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.
P102 Sargāt no bērniem.
P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā.

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamas drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 0926). **Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.**

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv