

• Pielietojums

Paredzēta lietošanai pieredzējušiem speciālistiem. Natural Pigmentöl ir īpaši paredzēta koka un parketa grīdu, kā arī mēbeļu virsmu intensīvai tonēšanai. Dažādu šķirņu koksne iegūst vienmērīgu virsmu.

SVARĪGI: uz dižskābarža vai stipri uzsūcošām virsmām izmantojama tikai ierobežoti (nevienmērīga pigmenta uzsūkšanās).

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļas standeļļa, damāra sveķi, linsēklu eļļa, izoalifāti, kolofonija glicerīna esteris, rīcineļļa, diatomīts (kizelgūrs), silīcijskābe, zemes un minerālie pigmenti, briestošais māls (bentonīts), spirts, Ca/Co/Zr sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Īpatnējais svars: 0,93 g/ml
- Viskozitāte: 18 s (DIN 4 mm) pie 20 °C
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 66 °C
- Atšķaidīšana: Natural Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Nē
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

- Jaunai virsmai: 15–20 m² / l
- Renovācijai: 20–25 m² / l
- Rūpnieciski uzklājot ar veltni: 10–20 g / m² vienā kārtā

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Slīpējums:

- Plakņu slīpēšana ar slīpēšanas sietu: P60–P80 / P100–P150
- Ekscentra slīpmašīna: P60–P120 / P150–P180
- Trio vai Quattro slīpmašīnas: P120–P150

Norādījumi darbam:

Patēriņš: 20 m² / l
Nākamā kārtā: pēc 12–18 h pie 20 °C
Virsmas sausa: pēc 6–8 h pie 20 °C
Kārtu skaits: 1×

Citi ieteicamie produkti:

Natural TEC Oil 501 matt
Natural Parkettöl (Parketa/grīdas eļļa)
Natural Finish Öl (Apdares eļļa)
Natural Möbel Hartöl (Mēbeļu cietēļa)

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgāiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaiizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Svarīgi! Slīpējumam jābūt vienmērīgam. Slīpēšanas švīkas nedrīkst būt redzamas. Tam nepieciešama malu pārslīpēšana ar ekscentra slīpmašīnu, kā arī visas platības slīpēšana ar slīpēšanas sietu.

• **Uzklāšana**

Pigmentöl rūpīgi samaisiet!

Atbilstošu daudzumu ielejiet krāsas vannā un ar putu rulli uzklājat uz grīdas plānā, vienmērīgā kārtā. Ik pēc dažiem m² nokrāsoto laukumu vēlreiz pārrullējiet ar sausu putu rulli (vai jaunu, otru rulli) un izrullējiet pigmenta sakopojumus (rullēšanas pārklāšanās vietas u. tml.). Kā alternatīva – eļļu var iestrādāt ar pulēšanas mašīnu un balto spilvenu.

Labi vēdiniet! Ļaujiet žūt 12–24 h. Nodrošiniet bezputekļu vidi.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Padoms**

Lielākās platībās ir lietderīgi strādāt divatā.

Pēc 18–24 h viegli noslīpējiet ar viendiska mašīnu un brūno padu (vai rokas padu uz kāta). Malas apstrādājiet ar rokas padu.

Uzmanību! Pirms apstrādes ar padu vienmēr pārbaudiet vēlāk neredzamā malas vietā, vai pigments ir cieši saistījies ar koksni.

• **Turpmākā apstrāde**

Ar Natural Finishöl (Apdares eļļu) vai Natural TEC OIL 501. Eļļu uzklājat plāni ar lāpstiņu (1 l / 40–50 m²) un iestrādājat ar pulēšanas padu.

• **Ieteikums meistariem**

Koksnes atšķirīgās uzsūcamības dēļ tonis var atšķirties. Informējiet par to savu klientu.

• **Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008**

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtna, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv