Natural Pigmentöl

Пигментное масло

• *Область применения*

Предназначено для опытных специалистов. Natural Pigmentöl специально предназначено для интенсивного тонирования деревянных и паркетных полов, а также мебельных поверхностей. Древесина разных сортов приобретает равномерную поверхность.
ВАЖНО: на буке или сильно впитывающих поверхностях применимо лишь ограниченно (неравномерное впитывание пигмента).

• *Состав*

Штандоль льняного масла, смола даммара, льняное масло, изоалифаты, глицериновый эфир канифоли, касторовое масло, диатомит (кизельгур), кремниевая кислота, земляные и минеральные пигменты, набухающая глина (бентонит), спирт, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Удельный вес: 0,93 г/мл
- Вязкость: 18 с (DIN 4 мм) при 20 °C
- Температура вспышки: выше 66 °C
- Разбавление: Natural Naturölverdünnung (Растворитель масел)
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Указания по работе:

Расход:	20 м² / л
Следующий слой:	через 12–18 ч при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6–8 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1×

Другие рекомендуемые продукты:
Natural TEC Oil 501 matt
Natural Parkettöl (Паркетное масло)
Natural Finish Öl (Отделочное масло)
Natural Möbel Hartöl (Мебельное твёрдое масло)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint	A/e (макс. 400 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 390 г/л
Разбавление	растворитель
DIN EN 71-3	Нет
DIN 53160	На проверке
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Не содержит
Опасный груз	Нет

• *Расход*

- Для новой поверхности: 15–20 м² / л
- Для реновации: 20–25 м² / л
- При промышленном нанесении валиком: 10–20 г / м² за один слой

• *Подготовка*

Тщательно перемешайте содержимое банки!
Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок.
Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!
Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural Pigmentöl

Пигментное масло

Шлифовка:

- Плоскостная шлифовка шлифовальной сеткой: P60–P80 / P100–P150
- Эксцентриковая шлифмашина: P60–P120 / P150–P180
- Шлифмашины Trio или Quattro: P120–P150

Важно! Шлифовка должна быть равномерной. Следы шлифования не должны быть видны. Для этого необходима дошлифовка краёв эксцентриковой шлифмашиной, а также шлифовка всей площади шлифовальной сеткой.

• Нанесение

Pigmentöl тщательно перемешайте!
Налейте необходимое количество в малярную ванночку и поролоновым валиком нанесите на пол тонким равномерным слоем. Через каждые несколько м² ещё раз прокатайте окрашенный участок сухим поролоновым валиком (или новым, вторым валиком) и раскатайте скопления пигмента (места нахлёста валика и т. п.). В качестве альтернативы масло можно втереть полировальной машиной с белым падом.
Хорошо проветривайте! Дайте высохнуть 12–24 ч. Обеспечьте беспыльную среду.
Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Совет

На больших площадях целесообразно работать вдвоём.
Через 18–24 ч слегка отшлифуйте однодисковой машиной с коричневым падом (или ручным падом на рукоятке). Края обработайте ручным падом.
Внимание! Перед обработкой падом всегда проверяйте на впоследствии незаметном участке у края, прочно ли пигмент связался с древесиной.

• Последующая обработка

Natural Finishöl (Отделочное масло) или Natural TEC OIL 501. Масло нанесите тонко шпателем (1 л / 40–50 м²) и вотрите полировальным падом.

• Рекомендация мастерам

Из-за различной впитывающей способности древесины оттенок может отличаться. Сообщите об этом своему клиенту.

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.
Может вызывать аллергическую реакцию.
P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv