Natural Steinöl

Akmens eļļa

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	5–12 m² / l
Nākamā kārta:	pēc 16–24 h pie 20 °C
Virsma sausa:	pēc 2 dienām pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2–3 nedēļām
Kārtu skaits:	1–3×

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabājiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

• Pielietojums

Uzsūcoša dabīgā akmens, redzamā (arhitektoniskā) betona un izlīdzinošās kārtas (estrich) grīdu aizsardzībai un kopšanai. Stein Öl aizsargā akmens virsmu pret mitrumu un netīrumiem. Piemērota visiem atvērto poru, uzsūcošiem akmens veidiem – slāneklim, smilšakmenim, Zolnhofenes kaļķakmenim, granītam, marmoram, tufam, porfīram u. c., kā arī betonam, terracco un estrich grīdām iekštelpās un ārpusē.
Nav piemērota tiešās mazgāšanās zonās, piem., dušās, vannās un izlietnēs (dušas želejas, ziepju, šampūna u. tml. izskalojošās iedarbības dēļ).
Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Stein Öl dziļi iesūcas akmenī, aizpilda poras un tādējādi novērš mitruma un netīrumu iekļūšanu. Virsma izskatās piesātināta, zīdaini matēta, ir ūdeni atgrūdoša un ļoti izturīga. Pateicoties balzamiem un augu eļļām, pārklājums nevar ne plaisāt, ne lobīties. Uzklājot Stein Öl, tonis kļūst piesātināti padziļināts. Atsvaidzināšanai vienkārši pārklājiet plānā kārtā un pēc vajadzības noņemiet pārpalikumu.

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, rīcineļļa, balzama sveķi, izoalifāti, diatomīts (kizelgūrs), briestošais māls (bentonīts), spirts, Ca/Co/Mn sikatīvi (bez svina).

Tehniskie dati:

- Toņi: bezkrāsains
- Pilna sacietēšana: 2–3 nedēļas
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 66 °C
- Atšķaidīšana: Natural Naturöl-Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Iepakojums: 0,75 l / 1 l / 2,5 l
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija	A/h (maks. 750 g/l)
GOS saturs	maks. 490 g/l
Atšķaidīšana	šķīdinātājs
DIN EN 71-3	Jā
DIN 53160	Pārbaudē
Atbilst PPWR	Jā
Atbilst EmpCo	Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)
GISCODE	M-DF04 | Ö60
Aromātiskie ogļūdeņraži	Nē
Svins, kadmijs, hroms IV	Nesatur
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas	Nesatur
Konservanti	Nesatur
Bīstamā krava	Nē

• Patēriņš

- 1. kārta: 100–120 ml / m²
- 2. kārta: 80–100 ml / m²

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamas drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 0926). **Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.**

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

- 3. noslēdzošā kārta: 60–100 ml / m²

Tā kā akmens uzsūcamība atkarībā no porainības ļoti atšķiras, norādītās vērtības var būtiski atšķirties!

• Sagatavošana
Rūpīgi samaisiet! Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams! Ievērojiet attiecīgos ieklāšanas noteikumus, īpaši ārpusē! Pamatnei jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Izmēriet mitruma saturu! Baltu plankumu veidošanās pēc eļļas nožūšanas liecina par atlikušo mitrumu pamatnē! Šaubu gadījumā izveidojiet parauga laukumu. Darba un grīdas temperatūrai jābūt vismaz 15 °C, relatīvajam gaisa mitrumam – 50–60 %.
Darba rīki: ota, sūklis, putu veltnis.
Piezīme: grīdas apsildi obligāti izslēdziet vismaz 12 stundas pirms darba sākuma. 48 stundas pēc pēdējās apstrādes to atkal var ieslēgt ar 25–30 °C turpgaitas temperatūru.
Uzmanību: dažādi akmens veidi uz eļļas pārklājumu reaģē atšķirīgi, mainot toni. Tāpēc obligāti veiciet izmēģinājuma pārklājumu.

• Uzklāšana
Atkarībā no akmens veida un virsmas slīpējuma virsmas uzsūcamība var ļoti atšķirties. Nepieļaujiet eļļas šļakatas uz blakus esošām virsmām, kuras nav paredzēts impregnēt.
Natural Stein Öl uzklājiet vienmērīgi un bez pārklāšanās pēdām ar īsspalvu putu veltni, otu vai sūkli. Pārpalikumu, kas pēc ~30 minūtēm vēl nav iesūcies pamatnē, pilnībā noslaukiet.
Starpžūšana ~24 stundas. Atkarībā no pamatnes uzsūcamības procesu atkārtojiet vēl 1–2 reizes.
Svarīgi: labi vēdiniet! Starp kārtām ievērojiet 16–24 stundu pārtraukumu! Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu. Zonās, kas saskaras ar ūdeni, obligāti ievērojiet 2 nedēļu žūšanas laiku. Grīdas segumus (paklājus u. tml.) klājiet tikai pēc 2–3 nedēļām, citādi var rasties smakas problēmas.
Piezīme: betona blīvums dažādās platības vietās bieži atšķiras. Tāpēc eļļa iesūcas dažādā dziļumā, un var rasties nevienmērīgs toņa niansējums. Krāsainam/pigmentētam betonam (piem., betona flīzēm) pārbaudiet krāsas noturību. Anhidrīta izlīdzinošās kārtas nav ūdensizturīgas, tāpēc obligāti nodrošiniet nepārtrauktu Stein Öl pārklājumu.

• Tīrīšana
Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepes), Stein Reiniger (Akmens tīrītājs) vai Natural Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs).

• Kopšana
Ikdienas tīrīšanai iekštelpās un ārpusē iesakām Natural Stein-Reiniger (Akmens tīrītāju).
Ārpusē: laikapstākļiem pakļautas grīdas virsmas reizi gadā papildus ieeļļojiet ar Natural Stein Öl.
Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Padoms
Ar tīrītāju vai ziepjūdeni notīrītas āra virsmas rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni, lai uz akmens nepaliktu ziepju atlikumi.

• Drošība
Šķidro produktu nepildiet ēdiena, dzērienu vai citos pārtikai vai dzīvnieku barībai paredzētos traukos un glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Dabīgās izejvielas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Pilnībā nožuvis pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem.

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkts satur kobaltu.
Var izraisīt alerģisku reakciju.
P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.
P102 Sargāt no bērniem.
P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana
Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija
Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbaužu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamas drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģināla versija: Info 0926). **Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.**

Ražotājs:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv