

• Pielietojums

Augstvērtīgu koksnes sugu, piem., tīkkoka, robīnijas (baltās akācijas) un līdzīgu koksnes sugu apstrādei. Šāda veida mēbeles iesakām kopumā apstrādāt ar Natural Teaköl. Piemērota iekštelpām un ārpusē. Nav piemērota mēbeļu korpusu iekšējām daļām (iespējama smaka). Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Viegli uzklājama un ļoti ražīga, ar augstu iesūkšanās spēju. Palielina ūdensizturību un izturību pret laikapstākļiem un paliek ļoti elastīga – nelobās un neveido pūslīšus, izceļ koksnes dabisko zīmējumu. Netraucē tvaika difūziju.

• Sastāvdaļas

Linsēklu eļļa, rieksu eļļa, dadžu (saflora) eļļa, tunga eļļa, linsēklu eļļas standeļļa, izoalifāti, priežu sveķi, damāra sveķi, diatomīts (kizelgūrs), spirts, sikatīvi bez svina (Ca/Co/Zr).

Tehniskie dati:

- Tonis: bezkrāsains
- Šķīdība: šķīdinātājā
- Uzliesmošanas temperatūra: virs 65 °C
- Atšķaidīšana: Natural Naturöl Verdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātājs)
- Iepakojums: 0,25 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l / 30 l; lielāks iepakojums pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.
- Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.
- Šveice: BAG T Nr. 73261

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija
GOS saturs
Atšķaidīšana

A/e (maks. 400 g/l)
maks. 390 g/l
šķīdinātājs

DIN EN 71-3
DIN 53160
Atbilst PPWR
Atbilst EmpCo

Jā
Pārbaudē
Jā
Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE
Aromātiskie ogļūdeņraži
Svins, kadmijs, hroms IV
Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas
Konservanti
Bīstamā krava

M-DF04 | Ö60
Nē
Nesatur
Nesatur
Nesatur
Nē

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē koksnes uzsūcamību. Orientējošās vērtības uz gludas, noslīpētas koksnes:

- 1. kārtā: 1 l uz ~10 m²
- 2. kārtā: 1 l uz ~20 m²

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet!

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai. Atšķaidīt nav ieteicams!

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš:	10–20 m ² / l
Nākamā kārtā:	pēc 30 min, slapjš uz slapja
Virsmas sausa:	pēc 12 h pie 20 °C
Pilna sacietēšana:	pēc 2 nedēļām
Kārtu skaits:	1–2×

Uzmanību! Ar eļļu piesūcinātās lupatas obligāti uzglabāiet noslēgtā traukā (metāla kārbā, burkā ar skrūvējamu vāku), izkariet plaši izklātas vai izmazgājiet ar Natural Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Žūstošo augu eļļu dēļ tās var pašaizdegties!

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Slīpēšana: ar graudainību P80 / P120 / P220.

Piezīme: slīpējot/smidzinot lietojiet putekļu/smidzināšanas aizsargmasku!

• Uzklāšana

1. kārtā: Natural Teaköl ar otu vai sūkli uzklājiet bagātīgi.

2. kārtā: pēc ~30 minūtēm Natural Teaköl uzklājiet uz vēl mitrās pirmās kārtas. Instrumentus izmazgājiet ar Pflanzenseife (Augu eļļas ziepēm) un ūdeni vai Natural Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju).

Uzklāšanas veidi: ar otu, sūkli.

Ārpusē: uz jaunas koksnes – vismaz 2 neatšķaidītas kārtas.

Iekštelpās: pietiek ar vienu neatšķaidītu kārtu.

Noņemiet pārpalikumu. 30 minūtes pēc pēdējās kārtas neiesūkušos Teaköl noņemiet ar uzsūcošu lupatu.

Labi vēdiniet! Dabīgo augu eļļu dēļ smarža var būt jūtama arī nožuvušā pārklājumā.

• Kopšana

Pirmajās nedēļās nodrošiniet labu telpas vēdināšanu un tīriet virsmu tikai sausā veidā. Tīrīšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot mikrošķiedras drānas. Lietojams pēc ~24–48 stundām, taču mēbeli vēl ~2 nedēļas saudzējiet (pilna sacietēšana).

Īpaši tumšā tropu koksne un miecvielām bagāta koksne (ozols) bieži satur daudz ūdenī šķīstošu pigmentu, kurus mitrums (lietus) izšķīdina un izskalo no koksnes. Tādēļ uz gaišām grīdas plāksnēm var rasties tumši traipi. Tāpēc eļļoto koksni pēc ~10–14 dienām jānomazgā ar remdenu Spezial Reiniger (Īpašā tīrītāja) ziepjūdeni. Tā tiek noņemti no koksnes, iespējams, izdalījušies ūdenī šķīstošie pigmenti. Mēbeli pēc vajadzības vietām papildus ieeļļojiet. Laikapstākļiem pakļautas virsmas papildus ieeļļojiet reizi gadā.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvaidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• Padoms

Lai iegūtu vēl skaistāku virsmu, pēc vismaz 24 stundu (vai ilgākas) žūšanas iesakām virsmu smalki noslīpēt ar smilšpapīru (graudainība P220) vai slīpēšanas flīsu. Pēc rūpīgas slīpēšanas putekļu nosūkšanas virsmu vēlreiz plāni nopulējiet ar Teaköl.

• Instrumentu tīrīšana

Instrumentus tīriet ar Naturölverdünnung (Dabīgo eļļu šķīdinātāju) vai Pflanzenseife (Augu eļļas ziepēm).

• Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

Produkts satur kobaltu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

P101 Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, jābūt pieejamam produkta iepakojumam vai etiķetei.

P102 Sargāt no bērniem.

P331 NEizraisīt vemšanu.

• Uzglabāšana

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• Atlikumu utilizācija

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiet kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstami atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv