

## • Область применения

Для обработки ценных пород древесины, напр. тика, робинии (белой акации) и схожих пород. Мебель такого типа рекомендуем полностью обрабатывать Natural Teaköl. Подходит для внутренних помещений и для наружных работ. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Проверено на соответствие EN 71-3.

## • Свойства

Легко наносится и очень экономична, обладает высокой проникающей способностью. Повышает водостойкость и атмосферостойкость, остаётся очень эластичной — не шелушится и не образует пузырей, подчёркивает естественный рисунок древесины. Не препятствует паропроницаемости.

## • Состав

Льняное масло, ореховое масло, сафлоровое масло, тунговое масло, штандоль льняного масла, изоалифаты, сосновая смола, смола даммара, диатомит (кизельгур), спирт, сиккативы без свинца (Ca/Co/Zr).

## Технические данные:

- Оттенки: бесцветный
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 65 °C
- Разбавление: Natural Naturöl Verdünnung (Растворитель масел)
- Упаковка: 0,25 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л / 30 л; большая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.
- Швейцария: BAG T № 73261

## Прочие важные данные

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Категория ЛОС по Директиве EC Decopaint          | A/e (макс. 400 г/л)                       |
| Содержание ЛОС                                   | макс. 390 г/л                             |
| Разбавление                                      | растворитель                              |
| DIN EN 71-3                                      | Да                                        |
| DIN 53160                                        | На проверке                               |
| Соответствует PPWR                               | Да                                        |
| Соответствует EmpCo                              | Да, рецептура независимо проверена (2026) |
| GISCODE                                          | M-DF04   Ö60                              |
| Ароматические углеводороды                       | Нет                                       |
| Свинец, кадмий, хром IV                          | Не содержит                               |
| Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид | Не содержит                               |
| Консерванты                                      | Не содержит                               |
| Опасный груз                                     | Нет                                       |

## • Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на впитывающую способность древесины.

Ориентировочные значения на гладкой отшлифованной древесине:

- 1-й слой: 1 л на ~10 м²
- 2-й слой: 1 л на ~20 м²

## • Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки!

## Указания по работе:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Расход:             | 10–20 м² / л                    |
| Следующий слой:     | через 30 мин, мокрым по мокрому |
| Сухая поверхность:  | через 12 ч при 20 °C            |
| Полное отверждение: | через 2 недели                  |
| Количество слоёв:   | 1–2×                            |

**Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с закручивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!**

## Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия  
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

## Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Bruninieku 104-1, Rīga, LV-1009  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

**Шлифовка:** зернистостью P80 / P120 / P220.

**Примечание:** при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

#### • Нанесение

**1-й слой:** Natural Teaköl обильно нанесите кистью или губкой.

**2-й слой:** через ~30 минут нанесите Natural Teaköl на ещё влажный первый слой. Инструмент промойте Pflanzenölseife (Мылом растительного масла) и водой или Natural Naturölverdünnung (Растворителем масел).

**Способы нанесения:** кистью, губкой.

**Снаружи:** на новую древесину — не менее 2 неразбавленных слоёв.

**Внутри помещений:** достаточно одного неразбавленного слоя.

**Удалите излишки.** Через 30 минут после последнего слоя невпитавшийся Teaköl удалите впитывающей ветошью.

**Хорошо проветривайте!** Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии.

#### • Уход

В первые недели обеспечьте хорошее проветривание помещения и проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры. Можно пользоваться через ~24–48 часов, однако ещё ~2 недели берегите мебель (полное отверждение).

Особенно тёмная тропическая древесина и богатая дубильными веществами древесина (дуб) часто содержат много водорастворимых пигментов, которые влага (дождь) растворяет и вымывает из древесины. Из-за этого на светлых напольных плитах могут появиться тёмные пятна. Поэтому промасленную древесину через ~10–14 дней следует вымыть тёплым мыльным раствором Spezial Reiniger (Специального очистителя). Так удаляются водорастворимые пигменты, которые могли выделиться из древесины. Мебель при необходимости местами дополнительно обработайте маслом. Подверженные атмосферным воздействиям поверхности дополнительно обрабатывайте маслом раз в год.

Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

#### • Совет

Для получения ещё более красивой поверхности после высыхания не менее 24 часов (или дольше) рекомендуем тонко отшлифовать поверхность наждачной бумагой (зернистость P220) или шлифовальным флисом. После тщательного удаления шлифовальной пыли ещё раз тонко отполируйте поверхность Teaköl.

#### • Очистка инструмента

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) или Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

#### • Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

#### • Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

#### • Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

#### Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия  
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at  
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

#### Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009  
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv