

• Pielietojums

Natural UV-Protector paredzēts gaišai koksnei iekšējās – mēbelēm, durvīm, koka apšuvumam, akustiskajiem paneļiem, koka griestiem, bērnu rotaļlietām u. c. Piemērots mēbeļu korpusu iekšējām daļām.

Tonis: bezkrāsains (UV aizsardzību nodrošina īpaša pigmentācija).

Pārbaudīts atbilstoši EN 71-3.

• Īpašības

Tieši gaiša koksne maina savu dabisko toni gan dienasgaismas, gan mākslīgā apgaismojuma ietekmē.

Jauna, gaiša egles koksne var mainīt krāsu līdz pat tumši brūnai. Natural UV-Protector ar dabīgiem, bezkrāsainiem UV pigmentiem aizsargā koksni pret UV gaismas ietekmi.

Koka virsma tiek efektīvi un ilgstoši aizsargāta pret dzeltēšanu un aptumšošanu. Atšķirību redzēsiet jau pēc gada.

Dabīgo vasku ūdens emulsija ar UV aizsargpigmentiem. Produkts ir gatavs lietošanai, un to nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni. Virsma ir tikai ierobežoti ūdensizturīga un noslogojama. Lielākai slodzei iesakām aizsargkārtu ar Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

• Sastāvdaļas

Bišu vasks, karnaubas vasks, ūdens, ozokerīta vasks, sojas lecitīns, glicerīna sveķi, diatomīts (kizelgūrs), briestošais māls (bentonīts), vaska emulgators, izoalifāti, konservants, titāna pigmenti.

• Patēriņš

Koksnes suga, pamatnes stāvoklis un slīpējums būtiski ietekmē eļļas patēriņu.

- Orientējošās vērtības uz gludas, noslīpētas koksnes: 1 l uz ~15 m²
- Uzklājot mehānizēti: ~20–30 m² / l

Tehniskie dati:

- Īpatnējais svars: 0,98 g/ml
- Viskoziāte: 15 s (DIN 4 mm) pie 20 °C
- Šķīdība: ūdenī
- Sasalšanas temperatūra: ~ -4 °C
- Iepakojums: 0,75 l / 2,5 l / 10 l / citi lielāki iepakojumi pēc pieprasījuma
- Nav bīstama viela. Nav klasificēts toksiskuma klasē.

Citi būtiski dati

ES Decopaint GOS kategorija

GOS saturs

Atšķaidīšana

A/e (maks. 130 g/l)

maks. 29 g/l

ūdens

DIN EN 71-3

DIN 53160

Atbilst PPWR

Atbilst EmpCo

Jā

Pārbaudē

Jā

Jā, receptūra neatkarīgi pārbaudīta (2026)

GISCODE

Aromātiskie ogļūdeņraži

Svins, kadmijs, hroms IV

Formaldehīds / formaldehīdu izdalošas vielas

Konservanti

Bīstamā krava

M-DF03 | Ö10

Nē

Nesatur

Nesatur

Satur

Nē

• Sagatavošana

Kārbas saturu rūpīgi samaisiet!

Visa informācija ir mūsu ilggadējo pētījumu un praktisko pārbažu rezultāts. Tomēr pirms katras lietošanas iesakām veikt savus izmēģinājumus. Citu produktu piejaukšana vai vienlaicīga lietošana (piemēram, uzklājot vienu virs otra) uz viena objekta bez mūsu rakstiskas piekrišanas atbrīvo mūs no jebkādas atbildības. Šī informācijas lapa paredzēta informēšanai un konsultēšanai; no tās nevar izrietēt juridiskas saistības. Iespējamās drukas un salikuma kļūdas, izmaiņas un neprecizitātes. Tulkojums no vācu valodas (oriģinālā versija: Info 0926). Šo informācijas lapu norakstus, kopijas vai publikācijas, arī fragmentāras, drīkst izplatīt tikai ar ražotāja rakstisku atļauju.

Norādījumi darbam:

Patēriņš: 15 m² / l

Nākamā kārtā: pēc 30–60 min pie 20 °C

Virsma sausa: pēc 6–12 h pie 20 °C

Pilna sacietēšana: pēc 24–36 h pie 20 °C

Kārtu skaits: 1–2×

Citi ieteicamie produkti:

Natural TEC Oil 501 matt

Natural Finishöl (Apdares eļļa)

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Katra koksne ir atšķirīga, tāpēc pirms darba iesakām izveidot parauga laukumu. Produkts ir gatavs lietošanai.

Atšķaidīt nav ieteicams!

Pamatnei jābūt sausai (koksnes mitrums zem 18 %), tīrai un attaukotai.

Virsmai jābūt smalki noslīpētai (P240–P320). Lai koksnes šķiedras nesaceltos, iesakām koksni samitrināt un pēc tam vēlreiz noslīpēt.

Gruntēšana parasti nav nepieciešama, bet, ja vēlaties: 1× Natural Mōbel Hartöl UV-Blocker (Mēbeļu cietejļa ar UV blokatoru).

UV aizsargpigmenti var nosēsties iepakojuma apakšā.

• **Uzklāšana**

Instrumenti: ota, sūklis, veltnis.

Mehanizēta uzklāšana: smidzināšanas iekārtas, veltnis vai Vacuumat.

1. kārtā: UV-Protector uz noslīpētas un uzsūcošas virsmas uzklājiēt plāni, vienmērīgi un raiti. Uz raupjām, sukātām virsmām, koksnes galiem vai ļoti nevienmērīgām struktūrām uzklājiēt bagātīgāk.

2. kārtā: uzklājiēt tāpat kā pirmo.

Pulēšana: pēc ~30–60 minūtēm viegli nopolējiēt ar auduma tamponu, pulēšanas padu vai mīkstu pulēšanas birsti.

Mītras telpas: UV-Protector var izmantot arī koka griestiem vannas istabā vai saunas zonā. Sienu elementiem, uz kuriem nonāk ūdens šlakatas, obligāti nepieciešama noslēdzošā kārtā ar bezkrāsaino Bienenwachsbalsam Aqua (Bišu vaska balzamu).

Mēbeles: ja ir augstas prasības pret toņa vienmērīgumu un virsmas gludumu, koksni pirms uzklāšanas papildus samitriniēt un smalki noslīpējiēt. Uzklāšanas veidi un visi iepriekšējās sadaļas norādījumi attiecas arī uz mēbeļu virsmām.

Aizsargkārtā: stipri noslogotām virsmām jāuzklāj aizsargkārtā. Iesakām Natural Tec Oil 501 vai Natural Finishöl (Apdares eļļa). Šajā gadījumā gaisais tonis nedaudz mainās. Aizsargkārtu uzklājiēt raiti un vienmērīgi.

• **Instrumentu tīrīšana**

Instrumentus tīriēt ar ūdeni un Pflanzenölseife (Augu eļļas ziepēm). Profesionālā lietošanā skalošanai izmantojiēt tīrniecībā pieejamos tīrīšanas šķīdumus ūdens bāzes sistēmām vai acetonu.

Regulāra pārklājuma pārbaude, kopšana, atsvoidzināšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums.

• **Uzglabāšana**

Uzglabāt cieši noslēgtu, sausā, no sala pasargātā un bērniem nepieejamā vietā. Neatvērtā iepakojumā derīgs vismaz 5 gadus. Tvertni cieši un hermētiski noslēgt. Ja izveidojusies virskārtiņa, pirms atkārtotas lietošanas to noņemiet.

• **Atlikumu utilizācija**

Arī dabīgu krāsu atlikumus un šķīdinātājus neizlejiēt kanalizācijā vai augsnē! Pilnībā iztukšotas kārbas vai sakaltuši krāsu atlikumi nav bīstamie atkritumi, un tos var nodot metāllūžņos vai sadzīves atkritumos. Atkritumu klases kods: 08 01 11 (satur šķīdinātājus), 08 01 12 (uz ūdens bāzes).

Ražotājs:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Austrija
Tālr. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – reģistrēta preču zīme

Oficiālais izplatītājs Baltijas valstīs:

SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv