Natural UV-Protector

УФ-защитное масло

Указания по работе:

Расход:	15 м² / л
Следующий слой:	через 30–60 мин при 20 °C
Сухая поверхность:	через 6–12 ч при 20 °C
Полное отверждение:	через 24–36 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1–2×

Другие рекомендуемые продукты:
Natural TEC Oil 501 matt
Natural Finishöl (Отделочное масло)

• Область применения

Natural UV-Protector предназначен для светлой древесины внутри помещений — мебели, дверей, деревянной обшивки, акустических панелей, деревянных потолков, детских игрушек и т. п. Подходит для внутренних частей корпусной мебели.
Оттенок: бесцветный (УФ-защиту обеспечивает специальная пигментация).
Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Именно светлая древесина меняет свой естественный оттенок под воздействием как дневного, так и искусственного освещения. Новая светлая древесина ели может изменить цвет вплоть до тёмно-коричневого. Natural UV-Protector с натуральными бесцветными УФ-пигментами защищает древесину от воздействия УФ-света. Деревянная поверхность эффективно и надолго защищена от пожелтения и потемнения. Разницу вы увидите уже через год.
Водная эмульсия натуральных восков с УФ-защитными пигментами. Продукт готов к применению, его нельзя разбавлять водой. Поверхность обладает лишь ограниченной водостойкостью и устойчивостью к нагрузкам. Для повышенных нагрузок рекомендуем защитный слой Natural TEC Oil 501 UV-Filter.

• Состав

Пчелиный воск, карнаубский воск, вода, озокеритовый воск, соевый лецитин, глицериновая смола, диатомит (кизельгур), набухающая глина (бентонит), восковой эмульгатор, изоалифаты, консервант, титановые пигменты.

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на расход.

- Ориентировочные значения на гладкой отшлифованной древесине: 1 л на ~15 м²
- При механизированном нанесении: ~20–30 м² / л

Технические данные:

- Удельный вес: 0,98 г/мл
- Вязкость: 15 с (DIN 4 мм) при 20 °C
- Растворимость: в воде
- Температура замерзания: ~ –4 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / другие бóльшие упаковки по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве ЕС Decopaint	A/e (макс. 130 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 29 г/л
Разбавление	вода
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	На проверке
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF03 | Ö10
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

Natural UV-Protector

УФ-защитное масло

Консерванты	Содержит
Опасный груз	Нет

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки!
Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок.
Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!
Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.
Поверхность должна быть тонко отшлифована (P240–P320). Чтобы волокна древесины не поднимались, рекомендуем увлажнить древесину и затем повторно отшлифовать.
Грунтование обычно не требуется, но при желании: 1× Natural Möbel Hartöl UV-Blocker (Мебельное твёрдое масло с УФ-блокатором).
УФ-защитные пигменты могут оседать на дно упаковки.

• Нанесение

Инструменты: кисть, губка, валик.
Механизированное нанесение: распылительное оборудование, валик или Vacuumat.
1-й слой: UV-Protector наносите на отшлифованную и впитывающую поверхность тонко, равномерно и быстро. На шероховатых, браширированных поверхностях, торцах древесины или очень неравномерных структурах наносите обильнее.
2-й слой: наносите так же, как первый.
Полировка: через ~30–60 минут слегка отполируйте тканевым тампоном, полировальным падом или мягкой полировальной щёткой.
Влажные помещения: UV-Protector можно использовать и для деревянных потолков в ванной комнате или в зоне сауны. Для элементов стен, на которые попадают брызги воды, обязательно необходим финишный слой бесцветного Bienenwachsbalsam Aqua (Бальзама пчелиного воска).
Мебель: при высоких требованиях к равномерности оттенка и гладкости поверхности перед нанесением дополнительно увлажните древесину и тонко отшлифуйте. Способы нанесения и все указания предыдущего раздела относятся и к мебельным поверхностям.
Защитный слой: сильно нагружаемые поверхности необходимо покрыть защитным слоем. Рекомендуем Natural Tec Oil 501 или Natural Finishöl (Отделочное масло). В этом случае светлый оттенок немного изменяется. Защитный слой наносите быстро и равномерно.

• Очистка инструмента

Инструмент очищайте водой и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). При профессиональном применении для промывки используйте имеющиеся в продаже моющие растворы для систем на водной основе или ацетон.
Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Вся информация является результатом наших многолетних исследований и практических испытаний. Тем не менее перед каждым применением рекомендуем проводить собственные пробы. Смешивание с другими продуктами или их одновременное применение (например, нанесение одного поверх другого) на одном объекте без нашего письменного согласия освобождает нас от какой-либо ответственности. Настоящий информационный лист предназначен для информирования и консультирования; из него не могут вытекать юридические обязательства. Возможны опечатки и ошибки вёрстки, изменения и неточности. Перевод с немецкого языка (оригинальная версия: Info 0926). **Перепечатка, копирование или публикация настоящих информационных листов, в том числе частичная, допускается только с письменного разрешения производителя.**

Производитель:
Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:
SIA Wood Industries, Bruņinieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv